

## Proofing

Art. C02521

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| (I) Impermeabilizzante | (E) Impermeabilización |
| (GB) Waterproofing     | (P) Impermeabilização  |
| (F) Étanchéité         | (DE) Imprägnierung     |



LAVAPIU S.r.l.  
Via Sancho Pansa, 110 Zona Prd. S. A. delle Fratte 06132 Perugia - Italy  
P. I. del Produttore DE: 117477168

Schede Tecniche e di Sicurezza  
Le schede Tecniche e di Sicurezza possono essere scaricate dal sito Internet:  
[www.bloomestlaundry.com/area-download](http://www.bloomestlaundry.com/area-download)  
[www.lavapiu.com/download.php](http://www.lavapiu.com/download.php)

10 Kg (22 lbs)

bloomest  
Powered by **Miele****LAVAPIU**  
LA LAVANDERIA SELF-SERVICE **Miele**

## Nassimprägnierung auf Basis von Kohlenwasserstoffpolymeren

### Eigenschaften:

- luftdurchlässige Gewebeamprägnierung
- hervorragende Abriebbeständigkeit
- schon bei niedrigen Temperaturen voll wirksam
- auch für Zelte, Planen und schwere Gewebe geeignet
- Anwendung auch mit Sprühpistole, Schwamm, Bürste und Rolle
- frei von organischen Halogenverbindungen einschließlich Fluorkohlenstoffverbindungen
- von der Anwendung auf PSA und Membrantextilien wird abgeraten

### Anwendung:

Die Ausrüstung mit Proofing erfolgt einbadig. Die gereinigten Textilien müssen vor der Imprägnierung durch sorgfältiges Spülen von sämtlichen Waschmittel- und Alkaliesten befreit werden, da bereits geringe Mengen an Tensiden oder Waschmitteln zu Effektverschlechterungen führen können.

Zweckmäßigerweise setzt man dem letzten Spülbad ca. 1 ml/l Essigsäure 60 %ig zu, um zu gewährleisten, dass die Ware kein Alkali mehr enthält.

Proofing wird mit der 3 - 5 fachen Menge Wasser von 30 - 50 °C unter Rühren verdünnt. Hohe Scherkräfte sollten dabei vermieden werden, da die Emulsion irreversibel beschädigt werden kann. Diese Stammlösung wird dann der Behandlungsflotte unter Rühren zugesetzt. Das Behandlungsbad mit Essig- oder Ameisensäure schwach sauer auf pH 4 - 5 einstellen.

Le presenti informazioni sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità.  
La quantità consigliata e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di materiale che deve essere trattato.

Zur Imprägnierung von Kleidungsstücken werden 30 - 40 ml/l benötigt.

Bei schwer netzbarem Material kann die Flottentemperatur auf 50 °C erhöht werden; die normale Temperatur liegt zwischen 20 und 40 °C. Die Ware wird 20 - 30 min in der Imprägnierflotte behandelt, nur kurz abgeschleudert, getrocknet und gebügelt wie üblich (Bügeleisen ca. 150 °C).

Bei großen Gewebestücken (Zelt- und Wagenplanen) kann die Imprägnierung so erfolgen, dass eine 40 - 60 ml/l Terasit AP -Lösung mit Sprühpistole, Bürste, Schwamm oder Rolle auf das Gewebe aufgetragen wird.

Wenn auf stehenden Bädern gearbeitet wird, ist bei der Auffüllung des Flottenstandes ein Nachsatz in der Anfangskonzentration erforderlich (30 - 40 ml/l).

**Technische Daten:**

Dichte (20°C)	0,99 g/ml
pH-Wert (Konz.)	3,5 - 4,5

**Hinweise:**Lagerung

Das Produkt ist frost- bzw. wärmeempfindlich und darf nicht bei Temperaturen unter 0 °C bzw. über 40 °C gelagert werden.

Irreparable Schäden sind möglich.

Das Produkt ist im geschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.